Mode d’emploi

Silicone à pétrir Exaktosil C

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant utilisation.

1. Domaine d’application
Exaktosil C est un silicone par condensation à pétrir, destiné à la prothèse dentaire.

2. Mise en oeuvre
Pour la fabrication de clés et de modèles de réparation.

3. Consignes de sécurite et risques
Le durcisseur en pâte est nocif en cas d’ingestion. En cas de malaise, prendre un avis médical. Veuillez s.v.p. consulter la fiche de données de sécurité.

4. Mise en oeuvre
Pétrir vigoureusement une cuiller dose de pâte de base et 3 cm de durcisseur en pâte jusqu’ à obtention d’un mélange homogène présentant une teinte uniforme. Le temps de pétrissage est d’env. 30 sec. Ensuite mouler la clé ou le modèle de réparation. Le temps de manipulation est de 1 à 1,5 minute et demie à partir du début du mélange. Le temps de durcissement est de 7 mn env. à partir du début du mélange à une température ambiante de 23° C.

5. Élimination
Éliminer le silicone durci avec les déchets ménagers ou industriels.

6. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expérciences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte. Ce mode d’emploi concerne le silicone à pétrir Exaktosil C N° de cde
540 0109 A, 540 0109 B, 540 0110 A, 540 0102 9 et 540 0103 0.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 30.06.99/0F